

Sika® ThermoCoat 5

Rivestimento plastico murale ad effetto frattizzato, idrorepellente, antialga per la finitura e la protezione di pareti interne ed esterne

Indicazioni generali

Descrizione Sika® ThermoCoat 5 è un rivestimento plastico murale composto da un legante sintetico in emulsione, pigmenti e da cariche minerali inerti, che ne determinano lo spessore in fase di applicazione.

Campi di impiego Sika® ThermoCoat 5 è particolarmente indicato come finitura nei sistemi di isolamento a cappotto.
Sika® ThermoCoat 5 è indicato anche come finitura di intonaci tradizionali e sottfondi in cls presentando un elevato aspetto decorativo ed estetico.

Vantaggi Sika® ThermoCoat 5 presenta un'ottima resistenza all'acqua, buona impermeabilità. Crea uno stabile equilibrio tra l'umidità esterna e interna favorendo la traspirazione del muro, riducendo la pressione esercitata dall'acqua ed evitando fenomeni di sfogliamento o distacco del plastico.

Caratteristiche tecniche T = 20°C U.R. = 60%

Aspetto opaco

Colore Bianco e tinte di cartella formulate con pigmenti resistenti alla luce

Imballi secchi da kg 25

Conservazione 12 mesi

Dati tecnici

Viscosità 60.000 – 80.000 cps (Brookfield RVF)

Diluizione Max 3% con acqua

Peso specifico 1,8 kg/l

Temperatura di applicazione +5°C - +35°C

Granulometria
0,6 – 1,0 mm GRANA FINE
0,7 – 1,2 mm GRANA MEDIA
1,0 – 1,5 mm GRANA GROSSA

Consumo	SikaMur® Color Q primer	0,1 – 0,2 kg/mq
	Sika® ThermoCoat 5	1,9 – 2,1 kg/mq GRANA FINE
	Sika® ThermoCoat 5	2,1 – 2,3 kg/mq GRANA MEDIA
	Sika® ThermoCoat 5	2,5 – 2,7 kg/mq GRANA GROSSA

Condizioni di applicazione

Modalità d'impiego

Preparazione del supporto

Il rivestimento plastico Sika® ThermoCoat 5 deve essere applicato su di un substrato idoneamente stagionato, esente da polvere, parti friabili o in distacco ed adeguatamente pulito.

Togliere le parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, crepe o imperfezioni del supporto con Sika® ThermoCoat 1/3.

Applicare una mano di fissativo costituito da SikaMur® Color Q primer considerando i seguenti rapporti di diluizione con acqua:

- superfici molto assorbenti: 1 parte di fissativo e 3 parti di acqua
- superfici normali: 1 parte di fissativo e 5 parti di acqua

Preparazione e posa del materiale

Omogeneizzare il contenuto di Sika® ThermoCoat 5. Applicare a spatola liscia il prodotto sulla superficie precedentemente pulita.

Rifinire con un frattazzo di metallo o di plastica per ottenere l'effetto estetico desiderato.

La temperatura ottimale di applicazione deve essere compresa fra i +5° e i +35°C con umidità relativa non superiore al 60-70%.

Al momento della sospensione dei lavori avere cura di fermarsi presso rotture, fughe di facciate, balconi o spigoli vivi, in modo tale da rendere meno evidente la ripresa.

Avvertenze

Si consiglia di non applicare i prodotti in giornate particolarmente soleggiate o ventilate, in imminenza di pioggia o gelo.

Il prodotto teme il gelo.

Pulire gli utensili con acqua prima dell'essiccamento della pittura.

Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

www.sika.it - info@sika.it

