

Sikagard®-681 Protection

impregnazione trasparente per superfici orizzontali

Indicazioni generali

Descrizione

Sikagard-681 Protection è un impregnante trasparente pronto all'uso, a base di resine acriliche e derivati in solvente.

Campi di impiego

Sikagard-681 Protection è applicato in esterno, su platee cementizie prefabbricate o realizzate in situ, tipo:

- piccole lastre con aggregati visibili;
- pavimenti autobloccanti;
- calcestruzzo sabbiato o irruvidito;
- pavimenti decorati.

Si raccomanda una prova di applicazione preliminare su sottofondi tipo calcestruzzo, pietra naturale, pietre da lastrico e, più in generale, su superfici lisce.

Vantaggi

- Sikagard-681 Protection ricrea un effetto bagnato e satinato sulle superfici trattate, in dipendenza anche dalla natura del sottofondo.
- aumenta la lucidità di superfici ossidate migliorando l'aspetto dei colori;
- aumenta la resistenza alle macchie (olio, grasso...);
- facilita le operazioni di manutenzione e pulizia;
- limita la crescita di organismi;
- non ingiallisce al passare del tempo.

Caratteristiche

Colore

trasparente

Confezioni

bottiglie da 0,75 litri
latte da 3, 11 e 22 litri

Conservazione

negli imballi originali, perfettamente chiusi e conservati in luogo fresco ed asciutto: 1 anno

Dati tecnici

Peso specifico

circa 0,9 kg/dm³

Resistenza UV

nessuna modificazione dopo 1500 ore (test solare)

Consumo

il consumo dipende fortemente dalla porosità del sottofondo. Su sottofondi standard in calcestruzzo, 1 litro di Sikagard-681 Protection consente di trattare con due mani da 3 a 4 mq di superficie. Su alcuni substrati chiusi, uno strato di 100-150 g/mq potrebbe bastare.

L'applicazione in condizioni di caldo ambientale o su sottofondo caldo possono causare un incremento del consumo.

Condizioni di applicazione

Temperatura di applicazione Sikagard-681 Protection deve essere applicato con temperature comprese tra +7 e +30°C (del sottofondo, del prodotto e ambientale)

Utensili pennello, rullo (pelo di lana da 8 a 16 mm di lunghezza)

Preparazione del sottofondo il sottofondo deve essere pulito, libero da oli, grassi e polvere (si raccomanda una pulizia con acqua in pressione)

in caso di nuovi calcestruzzi, attendere i 28 giorni prima di trattare la superficie.

se sono presenti organismi pulire la superficie accuratamente. Il sottofondo deve presentarsi asciutto al momento dell'applicazione.

Tempi di attesa tra le mani	<i>temperatura</i>	10°C	20°C	30°C
	<i>attesa</i>	8h	4h	2h

Applicazione Sikagard-681 Protection è generalmente applicato in due mani a rullo o pennello. Evitare un eccessivo consumo che potrebbe portare ad effetti antiestetici.

Le superfici devono essere protette dalla pioggia per le 2 ore seguenti l'applicazione (a 20°C). Attendere 24 ore (a 20°C) prima di calpestare le superfici.

Norme di sicurezza

Precauzioni Prodotto infiammabile

Ecologia Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A
Via G. Garré, 9 - 22100 Como Rebbio
Tel. +39 031 3861111 - Fax +39 031 521817
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9002

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 14001