

SikaMur® Color Q

Pittura acrilica in emulsione per la decorazione di facciate ad alta traspirabilità

Indicazioni generali

Descrizione

Pittura colorata a base di resine acriliche in dispersione d'acqua e cariche minerali micronizzate per la decorazione di facciate in calcestruzzo, intonaco e supporti minerali in genere.

Campi di impiego

SikaMur® Color Q è indicata quale verniciatura decorativa di intonaci tradizionali e sottofondi in cls che non necessitano di particolari requisiti protettivi.

Vantaggi

- Ottima permeabilità al passaggio del vapore acqueo
- Facilità di applicazione
- Vasta gamma di colori disponibile

Caratteristiche

Descrizione

SikaMur® Color Q: pittura acrilica in emulsione per la decorazione di facciate ad alta traspirabilità
SikaMur® Color Q Primer: fissativo acrilico trasparente all'acqua

Confezione

SikaMur® Color Q: 20 kg
SikaMur® Color Q Primer: 20 litri

Conservazione

a temperature comprese tra +5°C e +20°C negli imballi originali ben chiusi e sigillati: 12 mesi

Dati tecnici

Peso specifico

SikaMur® Color Q: circa 1,55 kg/litro
SikaMur® Color Q Primer: circa 1 kg/litro

Permeabilità al vapore acqueo

0.054 m di aria equivalente

Consumi

	<i>Numero di mani consigliate</i>	<i>Consumo per mano</i>
SikaMur® Color Q Primer	1	0,1-0,2 kg/mq
SikaMur® Color Q	2	0,2-0,3 kg/mq

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Preparazione del supporto

La pittura SikaMur® Color Q deve essere applicata su di un sottofondo idoneamente stagionato, esente da polvere, parti friabili o in distacco ed adeguatamente pulito. In caso di superfici irregolari o parzialmente ammalorate realizzare un adeguato trattamento di riparazione preliminare mediante malte Sika® MonoTop®, SikaTop® o SikaMur®.

Applicare una mano di fissativo costituito da SikaMur® Color Q Primer considerando i seguenti rapporti di diluizione con acqua:

superfici molto assorbenti: 1 parte di fissativo 3 parti di acqua

superfici normali: 1 parte di fissativo 5 parti di acqua

Preparazione e posa del materiale

Omogeneizzare il contenuto di SikaMur® Color Q. Si consiglia di diluire la prima mano di prodotto con il 20-25% in peso di acqua e la seconda con una percentuale d'acqua non superiore al 15-20%, su supporto precedentemente trattato con fissativo SikaMur® Color Q Primer.

Applicare 2 mani di SikaMur Color Q, opportunamente diluite, con una pompa a spruzzo airless oppure a pennello o rullo.

La temperatura ottimale di applicazione deve essere compresa fra i +10 e i +35°C con umidità relativa non superiore al 60-70%.

È tuttavia possibile applicare a +5°C, ma la reticolazione del prodotto può subire alterazioni.

Il tempo di attesa fra le varie mani è fortemente influenzato dalle condizioni ambientali. Indicativamente bisogna attendere circa 4 ore ad una temperatura di +20°C. In caso di bassa temperatura il tempo di attesa sale anche fino a 24 ore.

Il tempo di essiccamento totale di una mano applicata ad una temperatura di 20°C è di 24 ore

Avvertenze

Si consiglia di non applicare i prodotti in giornate particolarmente soleggiate o ventilate, in imminenza di pioggia o gelo.

Il prodotto teme il gelo.

Pulire gli utensili con acqua prima dell'essiccamento della pittura.

Norme di sicurezza

Precauzioni

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto ed i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

www.sika.it - info@sika.it

