

Sikavel

Velatura antichizzante a base silossanica

Indicazioni generali

Descrizione

Sikavel è una pittura decorativa, idrorepellente, a base silossanica, che permette di ottenere superfici con toni di colore in trasparenza, riproducendo antiche lavorazioni.

Campi d'impiego

Sikavel è particolarmente indicato per il restauro conservativo di edifici di pregio architettonico, storici o moderni.
Permette di ottenere una finitura velata, non uniforme, che ben si omogeneizza con il naturale effetto del tempo sugli edifici.
Inoltre, la speciale composizione chimica del prodotto, permette di ottenere un'elevata idrorepellenza combinata con un'ottima traspirabilità ed un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici.
Può essere applicato sopra il nostro lavabile al quarzo Sikamur Color Q.

Vantaggi

- Facilità di applicazione
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Rapido essiccamento
- Finitura velata, non uniforme, opaca
- Elevata stabilità ai raggi UV

Caratteristiche

Descrizione

Pittura decorativa, ad effetto velante/antichizzante, a base silossanica, idrorepellente.

Forma, colore

Vernice pigmentata, velata, opaca

Confezioni

latta da kg 15

Conservazione

12 mesi a temperatura ambiente in contenitori ben sigillati. Il prodotto teme il gelo.

Dati tecnici

Consumo

10 - 20 m² /l a seconda dell'assorbimento del supporto e della diluizione utilizzata

Peso specifico

1,150 ± 0,05 kg/dm³

Viscosità a 20°C

10.000 - 15.000 cps (Brookfield RVF)

Permeabilità al vapore acquoso

0,025 Sd (m) a norma DIN 50014

Assorbimento capillare d'acqua	0,090 valore W24 a norma DIN 52617
Diluizione	30-100% con acqua in funzione dell'effetto desiderato
Condizioni di applicazione	
Modalità di impiego	Sikavel può essere applicato sul sottofondo pulito, depolverato ed asciutto, a pennello o a spugna. Può essere anche lavorato con frattazzo di spugna previa applicazione con pannellessa. Infine il prodotto può essere applicato a pannellessa, utilizzando puro e lavorandolo subito dopo con spatola di plastica morbida. <i>Essiccazione</i> 4 - 6 ore tra una mano e l'altra, 24 ore totali. Si consiglia di non applicare il prodotto con tempo incerto o temperature inferiori a 5°C.
Compatibilità	Questa pittura non può essere miscelata con le idropitture tradizionali in quanto si alterano le proprietà fisiche.
Norme di sicurezza	
Precauzioni	Il prodotto non richiede particolari precauzioni in fase di applicazione.
Ecologia	Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.
Note legali	I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A
Via G. Garré, 9 - 22100 Como Rebbio
Tel. +39 031 3861111 - Fax +39 031 521817
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 14001:1996=