

Dursiquar P (VP)

Miscela indurente a base di quarzo per la formazione di strati ad elevata resistenza all'usura - applicazione con riporto a pastina -

Indicazioni generali

Descrizione Dursiquar P (VP) è un prodotto premiscelato secco di colore grigio, costituito da selezionati quarzi di provenienza italiana, aventi contenuto minimo di silice del 96% e quarzi sferoidali tedeschi con contenuto di silice del 98%, in appropriata curva granulometrica e legante cementizio.
Dursiquar P (VP) è disponibile anche nelle versioni colorate rosso, tabacco e verde, ottenute con aggiunta di selezionati pigmenti inorganici.

Campi d'impiego Dursiquar P (VP) è indicato per la finitura superficiale di superfici di pavimentazioni industriali in calcestruzzo soggette a traffico pesante, con particolare riferimento a sollecitazioni da attrito radente e volvente.
Dursiquar P (VP) è quindi particolarmente idoneo per la protezione indurente superficiale di pavimentazioni in calcestruzzo classificate da A e D (Classificazione delle Pavimentazioni in Calcestruzzo a uso industriale - prospetto 2 del Codice di Buona Pratica CON.PAV.I.PER).

Vantaggi Dursiquar P (VP) in conseguenza della peculiare forma e granulometria dell'aggregato utilizzato, conferisce alle superfici in calcestruzzo trattate elevate caratteristiche di resistenza all'usura per attrito radente-volvente, determinata dal passaggio di mezzi meccanici su ruote, anche di tipo piena. La superficie può essere levigata per ottenere miglior aspetto estetico e di pulizia.

Test Consultare l'Ufficio Tecnico

Caratteristiche

Descrizione prodotto anidro sotto forma di miscela con diametro massimo dell'aggregato sino a 3 mm

Colori disponibili grigio, rosso, tabacco, verde

Confezione sacchi da kg 30

Conservazione in imballi chiusi al riparo dell'umidità : 8 mesi

Dati tecnici

Dosaggio da 13 a 36 kg per m² di superficie

Rapporto di miscelazione acqua/polvere 0,15

Acqua occorrente per l'impasto 4,5 litri per ogni sacco da kg 30

Condizioni di applicazione

Modalità di impiego

Dursiquar P (VP) viene applicato, dopo averlo impastato accuratamente con circa il 15% d'acqua (metodo fresco su fresco), sulla superficie della pavimentazione in calcestruzzo a quota piano finito.

Dursiquar P (VP) deve essere utilizzato, in funzione del tipo di sollecitazione a cui è soggetta la pavimentazione in ragione di 13-36 kg di prodotto per m² di superficie; tali quantitativi permettono di ottenere spessori antiusura da 7 a 20 mm.

Avvertenze

Non applicare con temperatura ambiente inferiore a 5°C; non applicare su superfici gelate o con rischio di gelo nelle successive 24 ore; non aggiungere altri materiali. Le superfici trattate con Dursiquar P (VP) devono essere protette dalla rapida evaporazione con applicazione dello specifico antievpaporante Antisol S.

Norme di sicurezza

Precauzioni

Dursiquar P (VP) non richiede nessuna precauzione particolare durante il suo impiego. In caso di contatto del prodotto con la pelle o gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.

Ecologia

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



Sika Italia S.p.A
Via G. Garré, 9 - 22100 Como Rebbio
Tel. +39 031 3861111 - Fax +39 031 521817
www.sika.it - info@sika.it

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 14001:1996=